

Fiche produit

Dalles en bois

Votre interlocuteur



Mario Thürig
Conseiller de vente

Tel.: 034 429 20 35
Portable : 076 355 09 38



Essence	épicéa / sapin	Dimensions	
Origine du bois	locale	Epaisseur de l'élément :	de 8 cm à 28 cm
Epaisseur des lamelles	standard 40 mm (lamelles plus épaisses sur demande)	Largeur de l'élément :	max. 100 cm à partir de 100 cm sur demande
Collage	polyuréthane (joint de colle sans formaldéhyd, résistant à l'eau, non-visible)	Longueur de l'élément :	min. 4 m, max. 36 m à partir de 36 m sur demande
Humidité du bois	12 % (+/- 2 %)	Spécificités	
Masse volumique	épicéa env. 460kg/m ³		<ul style="list-style-type: none">• Profils : Rainure/languette, double rainé-crêté, feuillure (autres sur demande)• Languettes trois plis sont disponible en stock, 19 x 60 mm, rainure 20 mm• Délignement possible jusqu'à une largeur de 52 cm, économies des coûts (surface de sciage brut sur un côté, nombre de pièces par multiples de deux)• Coupe de longueur, précision +/- 2 mm• Lors de la pose des dalles, il faut prévoir un joint de 1 cm par mètre linéaire de largeur de dalle, pour prendre en compte le retrait et gonflement du bois.• Profil acoustique en option
Finition des bords	à vive arête ou chanfreiné (surface standard de chanfrein 6 mm)		
Résistance SIA 265	GL24h		
Classes visuelles selon usages commerciaux en Suisse			
	<ul style="list-style-type: none">• Qualité normale (N) pour constructions visibles• Qualité industrielle (I) pour applications invisibles et structures porteuses pour bâtiments industriels et commerciaux		